



TEAKOLIE/BANGKIRAI OLIE



VERFTECHNISCH ADVIES

Teak Olie / Bangkirai Olie onder andere toepassen op;

- Teakhouten tuinmeubelen
- Bangkirai vlonders en schuttingen
- Opnieuw kleur geven.
- Beschermen en waterafstotend maken.



Nieuw hout;

Het nieuwe hout afwerken met minimaal 2 lagen

Zachte houtsoorten 2 of 3 maal behandelen.

Bestaand hout:

Oude beits- of laklagen volledig verwijderen tot blank hout is verkregen en vervolgens behandelen als nieuw hout.

Reeds met Teakolie / Bankirai Olie behandelde en in goede staat verkerende ondergronden zijn na reiniging opnieuw met 1 laag in een optimale staat te brengen.

Eerder met Teakolie / Bangkirai Olie behandelde ondergronden die in een matige staat verkeren behandelen met Perkoleum Houtcleaner om de originele kleur te herstellen en vervolgens behandelen met 2 lagen Teakolie/Bangkirai Olie om deze weer in optimale staat te brengen.

Aandachtspunt:

Ruim aanbrengen met een kwast en ca. 10 minuten laten intrekken. Vervolgens het behandelde oppervlak droog wrijven met een doek om de overtollige olie te verwijderen.

De Teakolie / Bankirai Olie onverdund toepassen.

Eventuele alg- en schimmelsporen dienen vooraf aan het schilderwerk te worden geëlimineerd met een daarvoor geschikt product volgens voorschrift fabrikant.

Tip:

Voor een makkelijk onderhoud en optimaal resultaat de behandeling 2x per jaar herhalen.





TEAKOLIE/BANGKIRAI OLIE

Teakolie/Bangkirai olie is een traditionele kleur gevende impregnerende onderhoudsolie op basis van lijnolie voor het beschermen teakhouten tuinmeubelen en bangkirai schuttingen en vlonders. Voorkomt op een milieuvriendelijke wijze de vergrijzing van het hout en maakt de ondergrond waterafstotend.

- **Bescherm**t tegen vergrijzing.
- **Voedt** en beschermt het hout.
- **Waterafstotend**.
- **Geeft** het hout een natuurlijke kleur.

EIGENSCHAPPEN

BASIS

Lijnolie.

DICHTHEID 20 °C

ca. 0,86 kg/dm³

VASTESTOFGEHALTE

ca. 45 vol%

GLANSGRAAD

Niet van toepassing

NB: Teakolie/Bangkirai Olie is niet/minimaal filmvormend maar trekt volledig in het hout.

KLEUREN

- transparante teak kleur.

- transparante bangkirai kleur

LAAGDIKTE

ca. 35 µm droog

PRODUCTGEGEVENS

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERPAKKINGEN

In bussen van 750 ml.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

VERWERKING

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5°C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet meer dan 18% bedragen.

VERWERKING

Ruim aanbrengen met een kwast en ca. 10 minuten laten intrekken. Vervolgens het behandelde oppervlak droog wrijven met een doek om de overtollige olie te verwijderen.

RENDEMENT

ca. 6 m² per liter.

NB: Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.

DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog : na ca. 2 uur

Overschilderbaar : na ca. 24 uur

NB: De droogtijden zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden en aangebrachte laagdikte.

Dik aangebrachte lagen zullen bij lagere temperaturen iets langzamer drogen.

VERDUNNING

De olie niet verdunnen. Product is gereed voor gebruik.

REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine.

NB: Reinigingsvloeistof opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.



ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

