

PARKETLAK

Beschrijving

Trae-Lyx Parketlak is een waterverdunbare, 1-componenten polyurethaan lak. De lak is sneldrogend en geeft een strakke vloei, is licht chemicaliënbestendig en door de hoge slijt- en krasvastheid geschikt voor intensieve belasting. De laklaag is zeer helder, vergeelt niet en geeft het hout een neutraal en een egaal uiterlijk. Voor gebruik in bijv. kantoren, scholen en op trappen raden wij Trae-lyx Projectlak aan.

Toepassing

Trae-Lyx Parketlak kan worden toegepast op lichte, donkere en gekleurde vloeren van harde houtsoorten.

Eigenschappen

| | |
|-------------------------|--|
| Glansgraad: | Mat, zijdeglans en hoogglans (De uiteindelijke matheid wordt bereikt na volledige doordroging van 7 dagen). |
| Dichtheid: | Ca. 1,01 – 1,05 kg/l. |
| Vaste stofgehalte: | Ca. 32 gew. % |
| Viscositeit (18°C): | 32 – 35 sec. |
| pH-waarde: | 7,5 – 8,0 |
| Theoretisch verbruik: | 10 - 12 m ² /l. per laag (afh. van houtsoort). |
| Overschilderbaar: | Na ca. 2 - 3 uur |
| Licht belastbaar: | Na ca. 12 – 16 uur |
| Volledig uitgehard: | Na 7 dagen |
| Verpakking: | 750 ml, 2,5 liter en 10 liter |
| Opslag: | Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten, originele verpakking |
| Houdbaarheid in de bus: | 24 maanden bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking. |

Applicatiegegevens

| | |
|--------------------------|---|
| Verwerkingmethode: | Volle, langharige kwast of een kortharige, niet-pluizende vachtroller. |
| Type verdunning: | Gebruiksklaar voor kwast of roller. |
| Percentage verdunning: | Niet verdunnen |
| Aanbevolen laagdikte: | 100 - 120 micron droog |
| Laagopbouw: | 3 - 4 lagen aanbrengen |
| Applicatie condities: | Min. 10°C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de lak |
| Schoonmaken gereedschap: | Met ruim water |

Behandeling algemeen

De lak voor gebruik grondig doorroeren. Bij verwerking met een roller volle lagen aanbrengen. Trae-Lyx Parketlak goed en gelijkmatig over de vloer verdelen en geen plasjes achterlaten. Door het melkachtige uiterlijk ontstaan tijdens het rollen wittige waasplekken in de natte lak die tijdens de droging verdwijnen. Binnen een half uur na aanbrengen vloeit de lak strak uit en ontstaat een heldere, blanke laag. Een slijtvast laksysteem dient uit minimaal 3 lagen van elk 10 – 12 m² per liter te bestaan.

Onderhoud

Trae-Lyx Parketlak dient onderhouden te worden met de Trae-Lyx onderhoudsmiddelen. Alkalische reinigingsmiddelen zullen uiteindelijk de laklaag aantasten.

Bijzonderheden

NIET gebruiken op zuur/ vochtuithardende PU-lakken.