



# MONUMENTENBEITS



## VERFTECHNISCH ADVIES

Monumenten Beits onder andere toepassen als;

- Zwarte afwerking van o.a. houten gepotdekselde schuren, molens en overkappingen.
- Nieuw geschaafd of reeds geschilderd hout wat niet met Ecoleum zwart afgewerkt kan worden.

### Nieuw hout;

De ondergrond eerst gronden met maximaal 5% verdunde Monumenten Beits.

De ondergrond afwerken met een laag onverdunde Monumenten Beits.

*NB: op een kaal houten ondergrond altijd minimaal 2 lagen Monumenten Beits aanbrengen.*



### Verweerd onbehandeld hout;

Verweerd hout of zachte houtsoorten zoals Western Red Cedar vooraf eerst impregneren met Impraprotect.

De ondergrond afwerken met minimaal 2 lagen onverdunde Monumenten Beits.

### Bestaand hout:

Ondeugdelijke verflagen en verweerd hout verwijderen.

Bestaand blijvende verflagen reinigen met PK Cleaner goed schuren met fijn schuurpapier of ScotchBrite fine

Kale delen eerst gronden met maximaal 5% verdunde Monumenten Beits.

De gehele ondergrond afwerken met een laag onverdunde Monumenten Beits.



### Onderhoud:

Bij onderhoud van reeds eerder met Impraprotect of Monumenten Beits behandelde ondergronden volstaat in de meeste gevallen één afwerklaag.





# MONUMENTENBEITS

Monumenten Beits is een weersbestendige impregnerende beits voor het beschermen en (opnieuw) zwarten van houten objecten. Het product vindt vooral haar toepassing in de verfraaiing van (kap) schuren, loodsen, schuttingen, molens en gepotdekselde houten delen, waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden blijft.

- Met zuivere lijnolie
- Impregnerend
- Vochtreghulerend
- Kan ook over oude teerlagen

## EIGENSCHAPPEN

### BASIS

Lijnolie en alkydhars

### DICHTHEID 20 °C

ca. 0,98 kg/dm<sup>3</sup> (wit)

### VASTESTOFGEHALTE

ca. 52 vol%

### GLANSGRAAD

Mat

*NB: Glansgraad is sterk afhankelijk van de mate van voorbereiding en de oppervlakte structuur van de ondergrond.*

### KLEUREN

Zwart.

### LAAGDIKTE

ca. 35 µm droog

## PRODUCTGEGEVENS

### HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

### VERPAKKINGEN

In bussen van 2,5 liter.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

## ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

## VERWERKING

### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5°C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet meer dan 18% bedragen.

*NB: Hogere vochtgehalten in de ondergronden kunnen de hechting en de filmvorming / doordroging negatief beïnvloeden waardoor de beoogde uitstraling en prestaties van de verflaag niet worden gehaald.*

### VERWERKING

Verwerkbaar met ieder type kwaliteitskwast of – roller die geschikt is voor het verwerken van oplosmiddel-houdende verven.

*NB: Bij te hoge laagdikten kunnen glansverschillen ontstaan.*

### RENDEMENT

ca. 8-10 m<sup>2</sup> per liter bij een laagdikte van 35 µm droog

*NB: Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.*

### DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog : na ca. 2 uur

Overschilderbaar : na ca. 24 uur

*NB: De droogtijden zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden en aangebrachte laagdikte. Dik aangebrachte lagen zullen bij lagere temperaturen iets langzamer drogen.*

### VERDUNNING

De verf niet verdunnen. Product is gereed voor gebruik. Indien verdunnen toch noodzakelijk is dan maximaal 2% Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine toevoegen.

### REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met Nelfasol Verdunner 3210

of (aromaatvrije)terpentine .

*NB: Reinigingsmiddel opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.*

