

# Sigmalive Stain Matt



Omschrijving	Watergedragen, niet filmvormende, transparante beits voor buiten op basis van gemodificeerde alkydemulsie.		
Gebruiksdoel	Het behandelen van rabatdelen, zoals bij houten gevelbekleding, borstweringen van kozijnen en houten bergingen. Tevens toe te passen op tuinhout, zoals schuttingen en pergola's.		
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Met name geschikt voor niet maatvast timmerwerk.</li> <li>• Goede hechting op diverse houtsoorten, onder andere verduurzaamd vuren en Western red cedar.</li> <li>• Nerftekening van het hout wordt geaccentueerd.</li> <li>• Vochtregulerend en waterafstotend.</li> <li>• Lichtvaste houtkleuren.</li> <li>• Goede weervastheid en buitenduurzaamheid.</li> <li>• Goede bescherming van het houtoppervlak tegen UV-straling.</li> <li>• Eenvoudige applicatie.</li> <li>• Gemakkelijk te onderhouden.</li> </ul>		
Kleuren en glans	<p>Authentieke houtkleuren voor rabatwerk: 700, 704, 716, 717, 727 en 730. Kleuren volgens de Sigmalive kleurkaart. De eindkleur wordt mede beïnvloed door de kleur van het hout. Daarom wordt geadviseerd eerst een proefvlak te maken. Toepassing van een volledig blank systeem buiten, wordt vanwege de geringe buitenduurzaamheid afgeraden.</p> <p>Mat.</p>		
Verpakking	Blik van 1 liter en 2,5 liter		
Basisgegevens	Dichtheid	:	ca. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
	Percentage vaste stof	:	ca. 16 vol.% / 19 gew.%
	Vlampunt	:	niet van toepassing
	<b>Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50%</b>		
	Overschilderbaar na	:	ca. 1 uur
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden.		
Verbruik	Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en de applicatiemethode: 50-60 g/m <sup>2</sup> nat.		
Verwerkingscondities	<p>Voor de noodzakelijke filmvorming (doordrogging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 7°C</li> <li>- Relatieve luchtvochtigheid minimaal 60% en maximaal 85%.</li> <li>- Goede ventilatie.</li> </ul>		

# Sigmalive Stain Matt



## Systemen

### Niet eerder behandeld hout

- Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en het gewenste effect 2 à 3 lagen Sigmalive Stain Matt in kleur aanbrengen.
- Geadviseerd wordt te allen tijde eerst een proefvlak op te zetten.

### Onderhoud van hout dat behandeld is met Sigmalive Stain Matt

- Grondig reinigen.
- Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Kale delen bijwerken met Sigmalive Stain Matt tot in de oorspronkelijke kleurstelling.
- Het geheel behandelen met Sigmalive Stain Matt in kleur.

## Instructies voor gebruik

### Kwast

Aanbevolen kwast : ProGold Platte Kwast 7750 Exclusive

Verdunning : geen

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.

Residu op de juiste wijze afvoeren.

## Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigmalive Stain Matt.

## Referenties

### Documentatieblad

Toelichting op de kenmerkenbladen

### nummer

1411

Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen

1328

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

1300

## EMG

10100DN8592NL