

sikkens

ALPHA

**ZEER GOED
DEKKENDE,
WATERGEDRAGEN,
ZEER MATTE
PLAFONDVERF
VOOR BINNEN**



ALPHACRYL PLAFOND



●
Zeer mat

●
Lange open tijd

●
*Zeer gemakkelijk te
verwerken*

●
*Speciaal voor plafonds
met sterk zuigende
ondergrond*

Teamwork met Sikkens



Alphacryl Plafond

Zeer goed dekkende, watergedragen, zeer matte plafondverf voor binnen met extra lange open tijd op basis van acrylaat-copolymeerdispersie.

Alphacryl Plafond

Is speciaal ontwikkeld om een optimale dekking te bereiken met een gemakkelijke verwerking door een bijzonder lange opentijd. Zeer geschikt voor sterk zuigende (spack)plafonds. Deze extra witte plafondverf zorgt voor een natuurlijke matheid en een glad resultaat.

Algemene eigenschappen

Zeer mat;
Hoge witheid;
Hoge dekkkracht;
Zeer gemakkelijk te verwerken;
Lange open tijd;
Waterdampdoorlatend;
Glad oppervlak;
Schrobbvast volgens DIN EN 13300, klasse 3;
Niet vergelend;
Op basis van acrylaat-copolymeerdispersie.

Toepassing

Speciaal bedoeld voor plafonds (van beton) die voorzien zijn van een spuitpleister (svpack). Ook toepasbaar op andere ondergronden en goed hechtende, gereinigde oude verflagen.

Systeem

Voorbehandeling: zonodig de ondergrond reinigen.
Afwerking: afhankelijk van de ondergrond afwerken met één of twee lagen Alphacryl Plafond.

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: min. 5 °C.
Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%.

Verwerkingsmethoden

Kwast, rolborstel en plafondborstel:
Type verdunning water. Bij aanbrengen van één laag doorgaans onverdund verwerken. Bij het aanbrengen van twee lagen, de eerste laag met 5% water verdunnen.

Airless spray:

1-2% verdunnen met water
Spuitdruk: 120-150 bar
Spuitopening: 0,457-0,533 mm (0,018-0,021 inch).

Technische eigenschappen

Glansgraad: zeer mat
Structuur: glad
Dichtheid wit: 1,30-1,45 kg/dm³
Schrobbvastheid: schrobbvast volgens

DIN EN 13300, klasse 3
Afleveringsviscositeit: 1,3 Pa.s/23 °
Vaste stofgehalte wit: ca. 33-34 vol%
Droging bij 20 °C/65% RV:
Stofdroog: na ca. 1 uur
Overschilderbaar: na 4-5 uur
Praktisch rendement: ca. 6 m²/l, afhankelijk van applicatiemethode, kwaliteit van de ondergrond en vorm van het object.

Verpakking

Emmer van 10 liter.

Kleurassortiment

Wit en ca. 300 lichte kleuren van het Sikkens 4041 Color Concept.

Meer informatie

Voor documentatie over Alphacryl Plafond en voor gerichte verftechnische adviezen kunt u zich wenden tot uw Sikkens contactpersoon. De technische documentatie van Alphacryl Plafond is te vinden op www.Sikkens.nl.



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Sikkens Bouwverven
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: 071 - 308 3400
Fax: 071 - 308 3273
www.sikkens.nl

ALPHACRYL PLAFOND



Teamwork met Sikkens